

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11

Veröffentlichungsnummer:

0 065 207
A1

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21

Anmeldenummer: 82103854.4

51

Int. Cl.³: **C 09 D 5/38, B 05 D 5/00**

22

Anmeldetag: 05.05.82

30

Priorität: 08.05.81 DE 3118256

71

Anmelder: **Herberts Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Christbusch 25, D-5600 Wuppertal 2 (DE)**

43

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 24.11.82
Patentblatt 82/47

72

Erfinder: **Tschulena, Guido, Dr., Reichenberger Strasse 5, D-6393 Wehrheim (DE)**
Erfinder: **Selders, Mathias, Dr., Livliushof 2, D-6233 Kelkheim (DE)**
Erfinder: **Ganson, Gertraud, Bommersheimer Strasse 37, D-6370 Oberursel (DE)**
Erfinder: **Heuel, Meinolf, Dipl.-Phys., Schwermer Strasse 2, D-5400 Koblenz (DE)**
Erfinder: **Kurth, Herbert, Bonnstrasse 8, D-5030 Hürth (DE)**
Erfinder: **Faller, Fritz, Bachemer Strasse 249, D-5000 Köln 41 (DE)**

84

Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH FR GB IT LI NL SE

74

Vertreter: **Türk, Dietmar, Dr. rer. nat. et al, Redles, Redles, Türk & Gille Patentanwälte Brucknerstrasse 20, D-4000 Düsseldorf 13 (DE)**

54

Pigmentierte Anstrichstoffe mit niedrigem Emissionsvermögen im Spektralbereich der Wärmestrahlung.

57

Anstrichstoffe mit niedrigem Emissionsvermögen im Spektralbereich der Wärmestrahlung und in unterschiedlichen Farbeigenschaften enthalten 1 bis 70, vorzugsweise 3 bis 30 Gew.-% blättchen-, stäbchen- oder kugelförmige Metallpigmente hoher elektrischer Leitfähigkeit. Die Abmessungen der Pigmente betragen vorzugsweise 1 bis 100 µm.

EP 0 065 207 A1

5

10

=====

Pigmentierte Anstrichstoffe mit niedrigem Emissions-
vermögen im Spektralbereich der Wärmestrahlung

=====

15

20

Die Erfindung betrifft pigmentierte Anstrichstoffe mit
niedrigem Emissionsvermögen im Spektralbereich der Wärme-
strahlung und in unterschiedlichen Farbeigenschaften
sowie ein Verfahren zur Anwendung solcher Anstrichstoffe
für Infrarottarnungszwecke.

25

Der Wärmeausgleich zwischen jeder heißen Oberfläche und
ihrer Umgebung erfolgt durch Leitung, Konvektion und
Strahlung. Bei vielen technischen Anwendungen, z.B. für
Sonnenkollektoren, liefert die Wärmestrahlung schon bei re-
lativ kleinen Temperaturdifferenzen zwischen der Oberfläche
und der Umgebung bereits einen wesentlichen Anteil zum Wär-
metransport.

30

Die von einer Oberfläche durch Strahlung abgegebene Wärme-
leistung hängt ab von der Temperaturdifferenz zur Umgebung

und von einem materialabhängigen Emissionsvermögen, dessen Werte theoretisch zwischen 0 (keine Wärmeemission) und 1 (höchstmögliche Wärmeemission) liegen.

- 5 Für viele Anwendungen ist eine Oberfläche mit niedrigem Wärmeemissionsvermögen erwünscht, beispielsweise zur Reduzierung der Energieverluste von warmen Rohrleitungen oder zur Erzielung einer Reflexion von Wärmeabstrahlung an Wandungen hinter Heizkörpern. Wandbeschichtungen mit hoher Reflexion von Wärmestrahlung ergeben auch eine hohe thermische Behaglichkeitsempfindung bei nicht zu hohen Raumtemperaturen, was in
- 10 Anbetracht der hierdurch erzielten Einsparung von Heizenergie von großer Bedeutung ist. Lacke mit speziell eingestelltem Emissionsvermögen können ferner zu Markierungszwecken, z.B. zur Erkennung mit einem Infrarot-Suchgerät eingesetzt werden. Lacke mit niedrigem Emissionsvermögen für Wärmestrahlung sind auch für militärische Tarnungsverfahren gegen Infrarotaufklärung verwendbar.
- 15
- 20 Die bekannten Lackzusammensetzungen, z.B. auf der Basis von Alkydharzen oder Polyurethanen o.a., bestehen im wesentlichen aus Binde- und Lösungsmittel, Pigmenten und verschiedenen Additiven. Die Farbe dieser Lacke wird im sichtbaren Spektralbereich durch die Pigmentzusammensetzung bestimmt.
- 25 Im infraroten Spektralbereich, insbesondere im Bereich der Wärmestrahlung mit Wellenlängen zwischen etwa 2,0 μm und etwa 30 μm , werden dagegen die optischen Eigenschaften der Lacke im wesentlichen durch die Bindemittleigenschaften bestimmt. Praktisch alle bekannten Lacksorten besitzen ein
- 30 hohes Emissionsvermögen für Infrarotstrahlung von 0,85 bis 0,95.

Die Aufbringung von Lackschichten stellt eine sehr kostengünstige Methode dar, um Oberflächen gewünschte Eigenschaften wie Antikorrosions- und Rostschutzwirkung zu verleihen. Bisher gab es jedoch keine pigmentierten Lacke, die gleichzeitig eine Reduzierung des Wärmeemissionsvermögens bewirken. Bekannt sind lediglich die sogenannten "Ofenlacke", die ein niedriges Infrarotemissionsvermögen von etwa 0,25 aufweisen. Sie enthalten einen extrem hohen Aluminiumpigmentanteil und sind nur in silbriger Farbe erhältlich. Ofenlacke sind jedoch nicht zum Zwecke der Erzielung eines niedrigen Infrarotemissionsvermögens entwickelt worden, sondern nur zur Erzielung temperaturstabiler Anstriche. Zur Erzielung eines niedrigen Infrarotemissionsvermögens können infrarotreflektierende Metallanstriche unter infrarottransparenten Lackanstrichen verwendet werden. Die Lackbindemittel absorbieren jedoch im Infraroten und erfüllen damit die Transparenzanforderungen nicht. Hierfür müssen extrem dünne Lackschichten eingesetzt werden, die aber wiederum mechanisch nicht stabil genug sind; es treten Kratz- und Abrasionsprobleme auf. Ferner sind Beschichtungen möglich, die im Sichtbaren transparent sind und im Infraroten reflektieren, z.B. aus Indiumoxid- oder Goldfilmen in einer Dicke von wenigen nm. Der Nachteil solcher Anstriche liegt darin, daß die Erzielung solcher dünnen Schichten schwierig ist. In beiden Fällen können unterschiedliche Farbtöne im Sichtbaren nicht realisiert werden.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Anstrichstoff mit einem niedrigen Emissionsvermögen für Wärmestrahlung zu entwickeln, der in Kombination mit den sonst üblichen Eigenschaften, wie Farbton, Abriebsfestigkeit und Korrosionsschutz, in o.g. Gebieten verwendet werden kann.

Es hat sich nun gezeigt, daß sich diese Aufgabe mit einem Anstrichstoff der eingangs genannten Art lösen läßt, wenn dieser von 1 bis 70 Gew.-% Metallpigmente hoher elektrischer Leitfähigkeit enthält. Der Anteil an Metallpigmenten beträgt
5 vorzugsweise 3 bis 30 Gew.-%.

Erfindungsgemäß werden Metallpigmente aus Aluminium, Zink, Goldbronze oder Zinn, vorzugsweise Aluminium, in Form von Blättchen, Stäbchen oder Kugeln, vorzugsweise in Form von
10 Blättchen, verwendet. Die Metallpigmente sollten Abmessungen von etwa 0,1 bis 100 μ m aufweisen. Bei Verwendung von blättchenförmigen bzw. stäbchenförmigen Metallpigmenten sollte ein großes Durchmesser/Dicken- bzw. Durchmesser/Längenverhältnis gegeben sein. Die blättchenförmigen Metallpig-
15 mente besitzen eine Dicke von vorzugsweise 0,1 bis 10 μ m, insbesondere 1 μ m, bei einem mittleren Durchmesser von 1 bis 100 μ m. Die stäbchenförmigen Metallpigmente weisen vorteilhafterweise einen Durchmesser von 0,1 bis 10 μ m und eine Länge von 1 bis 100 μ m auf. Bei kugelförmigen Pigmen-
20 ten beträgt der mittlere Pigmentdurchmesser ca. 1 bis 100 μ m. Erfindungsgemäß können für graue und olive Farbtöne blättchenförmige Pigmente verwendet werden, und zwar für graue Farbtöne mit Abmessungen von 5 bis 20 μ m, vorzugsweise 10 μ m, und für bunte, z.B. olive, Farbtöne mit Abmessungen
25 von 10 bis 80 μ m, vorzugsweise 40 bis 50 μ m.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß Lacke mit einem niedrigen Emissionsvermögen für Wärmestrahlung erhalten werden können, wenn Metallpigmente spezieller Art, Form und
30 Konzentration zugegeben werden. Das erwünschte niedrige Infrarotemissionsvermögen ist mit einer hohen elektrischen Leitfähigkeit der Metalle verknüpft. Die vorgeschlagenen

Metallpigmente Aluminium, Zink, Goldbronze oder Zinn erfüllen diese Voraussetzung. Erfindungsgemäß wurde ferner festgestellt, daß das Emissionsvermögen mit steigendem Volumen- bzw. Gewichtsanteil der Metallpigmente sinkt. Beispielsweise
5 ab 30 Gew.-% von Aluminiumpigmenten im ausgehärteten Polyurethanlack sättigt sich diese Verringerung des Emissionsvermögens. Ferner wurde gefunden, daß die Pigmentform einen großen Einfluß auf die Reduktion des Emissionsvermögens hat. Ein starker Effekt wird für schuppenförmige Metallplättchen
10 erzielt, gefolgt von stäbchenförmigen und von kugelförmigen Pigmenten. Schuppenförmige Metallplättchen werden heute aus Aluminium hergestellt und generell in Lacken zur Erzielung eines Metallglanzeffektes verwendet. Stark anisotrope Pigmentformen zeigen eine starke Reduktion des Emissionsvermögens, d.h. daß blättchenförmige oder schuppenförmige Pig-
15 mente und stäbchenförmige Pigmente ein niedrigeres Emissionsvermögen aufweisen als kugelförmige.

Die Untersuchungen zeigen, daß die Reduktion des Emissionsvermögens zwar praktisch unabhängig von der Pigmentgröße
20 ist für den Größenbereich von etwa 1 bis 100 μ m mittlerer Pigmentdurchmesser, für das Farbverhalten und den Glanz der Lacke jedoch sind die Pigmentgrößen von großer Bedeutung. Wenn graue, matte Lacke erzielt werden sollen, dann erweisen
25 sich erfindungsgemäß Pigmente mit 5 bis 20 μ m Durchmesser, vorzugsweise 10 μ m Durchmesser, als besonders geeignet. Für glänzende Buntlacke sind Pigmente mit 10 bis 100 μ m Durchmesser, vorzugsweise 40 bis 50 μ m, vorteilhaft.

30 Erfindungsgemäß werden zu Tarnungszwecken Lackzusammensetzungen mit stäbchenförmigen Metallpigmenten verwendet. Diese werden so aufgetragen, daß eine Vorzugsorientierung bzw.

eine starke Ausrichtung der Pigmentanteile erzielt wird. Dadurch wird erreicht, daß die emittierte Wärmestrahlung polarisiert ist. Ferner kann die Lackzusammensetzung auf die zu beschichtende Oberfläche so aufgebracht werden, daß viele
5 kleine Flächen mit unterschiedlicher Polarisationsrichtung der Wärmestrahlung erhalten werden, obwohl der sichtbare Eindruck der Flächen homogen ist.

Die Erfindung wird anhand nachfolgender Beispiele näher
10 erläutert.

Beispiel 1

Zu einem handelsüblichen farblosen Polyurethan-Grundlack wurden 10 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung,
15 blättchenförmige, lamellare Aluminiumpigmente mit mittlerem Durchmesser von etwa 10 μ m und einige Prozente von Schwarzpigment auf Rußbasis zugemischt. Es wurde ein Graulack vom Farbton RAL 7000 mit einem niedrigen Emissionsvermögen für Wärmestrahlung von etwa 0,5 erhalten.

Beispiel 2

Zu einem handelsüblichen farblosen Polyurethan-Acryl-Grundlack wurden 20 bis 30 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, Aluminiumpigment zugegeben. Es wurde ein Graulack
25 vom Farbton RAL 7001 erhalten, der ein Infrarotemissionsvermögen von etwa 0,5 aufwies.

Beispiel 3

Zu einem handelsüblichen Alkydharzlack gelboliver Farbrichtung wurden 20 bis 30 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, von blättchenförmigen, lamellaren Aluminiumpigmenten mit mittleren Durchmessern von ca. 50 μ m und einigen
30

0065207

-7-

Prozenten von Farbpigmenten im Farbton RAL 6015 zugemischt.
Es wurde ein Lack mit etwa dem Farbton RAL 6014 erhalten,
der ein niedriges Infrarotemissionsvermögen von ca. 0,6
besitzt.

5

10

15

20

25

30

5

10

Patentansprüche

1. Pigmentierte Anstrichstoffe mit niedrigem Emissionsver-
mögen im Spektralbereich der Wärmestrahlung und in unter-
15 verschiedenen Farbeigenschaften, dadurch gekennzeichnet,
daß sie von 1 bis 70 Gew.-% Metallpigmente hoher elektri-
scher Leitfähigkeit enthalten.
2. Anstrichstoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
20 daß der Anteil an Metallpigmenten 3 bis 30 Gew.-% be-
trägt.
3. Anstrichstoffe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Metallpigmente in Form von Blättchen,
25 Stäbchen oder Kugeln, vorzugsweise in Form von Blättchen,
verwendet werden.
4. Anstrichstoffe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die Metallpigmente aus Aluminium,
30 Zink, Goldbronze oder Zinn, vorzugsweise aus Aluminium,
bestehen.

5. Anstrichstoffe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallpigmente Abmessungen von 0,1 bis 100 μm aufweisen, wobei vorzugsweise ein großes Durchmesser/Dickenverhältnis bei blättchenförmigen Metallpigmenten und ein großes Durchmesser/Längenverhältnis bei stäbchenförmigen Metallpigmenten eingehalten wird.
6. Anstrichstoffe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß für graue Farbtöne blättchenförmige Metallpigmente mit einem Durchmesser von 5 bis 20 μm , vorzugsweise 10 μm , und für bunte Farbtöne blättchenförmige Metallpigmente mit einem Durchmesser von 10 bis 80 μm , vorzugsweise 40 bis 50 μm , verwendet werden.
7. Anstrichstoffe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die blättchenförmigen Metallpigmente eine Dicke von 0,1 bis 10 μm , vorzugsweise 1 μm , aufweisen.
8. Anstrichstoffe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die stäbchenförmigen Metallpigmente einen Durchmesser von 0,1 bis 10 μm und eine Länge von 1 bis 100 μm aufweisen.
9. Verfahren zur Anwendung von Anstrichstoffen mit stäbchenförmigen Metallpigmenten nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß durch Auftragsart eine Vorzugsorientierung bzw. eine starke Ausrichtung der Pigmentanteile erzielt wird, so daß die emittierte Wärmestrahlung polarisiert ist.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Anstrichstoff mit unterschiedlicher Orientierung

der Pigmentanteile auf vielen kleinen Flächen aufgetragen wird, so daß die Gesamtfläche in viele kleine Flächen mit unterschiedlicher Polarisationsrichtung der Wärmestrahlung aufgeteilt wird.

5

10

15

20

25

30

0065207



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 82103854.4

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG
Kategorie	Bezeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betreff. Ansprüche	
P,X	US - A - 4 289 677 (SUPCOE et al.) (15-09-1981) * Gesamt, insbesondere Anspruch 1 *	1-4	C 09 D 5/38 B 05 D 5/00
X	US - A - 4 011 190 (TELKES) * Gesamt, insbesondere Patentansprüche; Spalte 1, Zeilen 29-33; Beispiel 2 *	1,3,4,5	
X	AT - B - 357 248 (ELTREVA AG) * Gesamt, insbesondere Ansprüche 1,2; Seite 2, Zeilen 12-17 *	1-4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.) C 09 D B 05 D
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 15-07-1982	Prüfer PAMMINGER